

WERKS BESCHEINIGUNG DIN EN 10204 2.1

LAURAMID® FPM TYP B

Lauramid® FPM Typ B ist ein aus reinem Laurinlactam durch Lactamguss hergestelltes hochmolekulares, hochkristallines Polyamid 12. Die niedrigviskose Schmelze wird drucklos in eine Form gegossen und dort auspolymerisiert. Verfahrenstechnisch ist die Verarbeitung von Regeneraten ausgeschlossen.

EIGENSCHAFT	PRÜFVORSCHRIFT	WERT	EINHEIT
Dichte	DIN EN ISO 1183	1.025	kg/m ³
Streckspannung	DIN EN ISO 527	56-62	Mpa
Streckdehnung	DIN EN ISO 527	7-11	%
Bruchfestigkeit	DIN EN ISO 527	37-50	Mpa
Bruchdehnung	DIN EN ISO 527	15-22	%
Zug-E-Modul	DIN EN ISO 527	2000-2400	Mpa
Druck-E-Modul	DIN EN ISO 604	1600-2000	Mpa
Duckfestigkeit	DIN EN ISO 604	54-58	Mpa
Schlagzähigkeit	DIN EN ISO 179	(+23 °C)	150-200
		(-30 °C)	70-100
Kerbschlagzähigkeit (Charpy)	DIN EN ISO 179	(+23 0°C)	5-12
		(-30 °C)	4-9
Wasseraufnahme (bei Normklima)	DIN EN ISO 62	0,9	%
Wasseraufnahme (bei Wassereinlagerung)	DIN EN ISO 62	1.4	%
Vicat B 50	DIN EN ISO 306	185-191	°C
Dielektrizitätszahl (50MHz)	DIN IEC 250	3,5	-
Dielektrischer Verlustfaktor [50 Hz]	DIN IEC 250	3,8x10 ⁻⁴	-
Spezifischer Durchgangswiderstand	DIN IEC 93	2,3x10 ¹⁴	Ωcm
Spezifischer Oberflächenwiderstand	DIN IEC 93	6,6x10 ¹⁵	Ω

Durchschnittswerte, keine garantierten Werte, gültig für naturfarben.
Prüfkörper spangebend aus Halbzeug, luftfeucht. (N) = kein Bruch.

Lauramid® FPM Typ B zeichnet sich durch eine sehr geringe Wasseraufnahme, eine gute Hydrolysebeständigkeit, eine sehr gute Maßhaltigkeit, Verschleißfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit sowie ein hervorragendes Kriechverhalten aus.

Anwendungsbeispiele: Zahn-, Schnecken- und Kettenräder, Lauf-, Trag- und Führungsrollen, Gleitlager, Propeller, Cleaner- und Pumpenteile, Kurvenscheiben, Dichtungen.

Herstellerspezifische Besonderheiten: Gegossene Teile der Firma Handtmann Elteka unterliegen einer Röntgenkontrolle.

Albert Handtmann Elteka GmbH & Co. KG

Marco Baisch B.Sc.
Hubertus-Liebrecht-Straße 21
88400 Biberach
Deutschland

Tel.: +49 7351 342-7136

Fax: +49 7351 342-7159

marco.baisch@handtmann.de

www.handtmann.de/Kunststofftechnik

