

MATERIALDATENBLATT

HICOMPELT® GL-A71(4)01/53

HICOMPELT® GL ist ein aus reinem Laurinlactam mit einem T-RTM-Prozess hergestelltes hochmolekulares, hochkristallines Polyamid 12 mit Glasfasern verstärkt. Die niedrigviskose Schmelze wird hierbei mit Druck in die Form injiziert und polymerisiert dort aus. Der sogenannte In-Situ-Prozess ist neuartig und stellt eine großartige Möglichkeit dar, hohe Faservolumenanteile darzustellen. Die folgenden Werte wurden aus der Prüfung von Testplatten gewonnen.

PRÜFEIGENSCHAFT	PRÜFVORSCHRIFT	WERT	EINHEIT
Dichte	DIN EN ISO 1183	1,85	kg/dm ³
Zugfestigkeit in 0°-Richtung	DIN EN ISO 527-4	450 - 550	Mpa
Zugfestigkeit in 90°-Richtung	DIN EN ISO 527-4	450 - 550	Mpa
Biegefestigkeit in 0°-Richtung	DIN EN ISO 14125	550 - 650	Mpa
Biegefestigkeit in 90°-Richtung	DIN EN ISO 14125	150 - 200	Mpa
Zug-E-Modul in 0°-Richtung	DIN EN ISO 527-4	21000	Mpa
Zug-E-Modul in 90°-Richtung	DIN EN ISO 527-4	21000	Mpa
Biege-E-Modul in 0°-Richtung	DIN EN ISO 14125	33000	Mpa
Biege-E-Modul in 90°-Richtung	DIN EN ISO 14125	7500	Mpa
ILSS in 0°/ 90°-Richtung	DIN EN ISO 14130	(N)	Mpa
Faservolumengehalt	DIN EN ISO 1183-1	53,3	%
Porosität (> 75 µm)	3D CT- Untersuchung	< 0,25	%
Restmonomergehalt	AA-031-PA	< 1	%

REINE MATRIX-KENNWERTE

Brennverhalten	EN 45545-2 T04	≥ 10,9	CHF
Rauchverhalten	EN 45545-2 T10.03	131	D _s max.
Ozonbeständigkeit (2 ppm)	ISO 1431-C	0	Rissgröße
Wasseraufnahme	DIN EN ISO 62	< 1,4	%
Vicat-B-50 der Matrix	DIN EN ISO 306	170-180	°C

Lagenaufbau der Prüfplatte: 0/90/90/0. Die Prüfkörper wurden spanend herausgearbeitet.
(N) = kein normgerechtes Versagensverhalten

HICOMPELT® GL zeichnet sich vor allem durch seine einzigartige Schlagzähigkeit aus. Im Vergleich zu Polyamid 6, hat die Matrix eine sehr geringe Wasseraufnahme, eine gute Hydrolysebeständigkeit und eine sehr gute Chemikalienbeständigkeit.

Albert Handtmann Elteka GmbH & Co.KG

Timo Rothenbacher M.Eng.
Hubertus-Liebrecht-Str. 21
88400 Biberach
Deutschland
Tel.: +49 7351 342 x7124
timo.rothenbacher@handtmann.de
www.handtmann.de/kunststofftechnik